




DURAL Top Coating Exterior

Artikelnr.: 90211S2 - 90211S3

90211H2 - 90211H3

- Algemene omschrijving** : Luchtdrogende, slijtvaste zijdeglans- of hoogglanslak voor buiten op voorbehandelde ondergronden. Top Coating Exterior is gemakkelijk te verwerken, heeft een hoge dekkraft en een goede kantendekking.
- Toepassing** : Aflakken van hout, diverse metalen en kunststoffen welke zijn voorzien van een geschikte primer/voorbehandeling. Top Coating Exterior is ook toepasbaar op goed ontvette en geschuurde oude laklagen.
- Eigenschappen**
- Basis : Alkydhars
 - Kleur : Vele kleuren beschikbaar
 - Glansgraad : Zijdeglans of hoogglans
 - Viscositeit : 100 - 120 sec (DIN Cup 6 mm/ 20°C)
 - Dichtheid : 1.20 kg/l
 - VOC : < 300 g/l
 - Vaste stofgehalte : 75 - 77 gew.%
 - Theoretisch rendement : ca. 10 - 12 m² per liter. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond.
- Verwerkingsgegevens** :  Goed roeren voor gebruik.
Product eventueel verdunnen met terpentijn.
- Temperatuur verwerking, opslag en transport** : 10 - 30°C
Luchtvochtigheid maximaal 85%.



DURAL Top Coating Exterior

Artikelnr.: 90211S2 - 90211S3



90211H2 - 90211H3

Behandeling ondergrond : De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Onbehandelde ondergronden eerst voorzien van een geschikte hechtlaag. Reeds geschilderde ondergronden goed reinigen en schuren en eventueel voorzien van een geschikte hechtlaag.

Gereedschap :  Kwast en/of lakroller.

Reiniging gereedschap : Met kwastreiniger en/of terpentine.

Laagdikte : 60 - 70 micrometer droog.

Droging bij 20°C :   Stofdroog ca. 2 uur
Overschilderbaar ca. 16 uur

Veiligheid : De gebruiker van dit product dient zich te houden aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu. Vraag voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad op.

Houdbaarheid : In ongeopende verpakking ca. 2 jaar, mits de verpakking koel, droog en vorstvrij is opgeslagen.

Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

De technische gegevens uit deze publicatie steunen op onze huidige kennis en leveren u vrijblijvend een beeld van de toepassingsmogelijkheden. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad is uitgesloten. Wij behouden ons het recht om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch informatieblad zijn geldigheid.