



PREFIX Uni Hechtprimer

Artikelnr.: 60313M2 - 60313M3

Algemene omschrijving : Uni Hechtprimer is een universele, watergedragen, matte primer met een uitstekende hechting, roestwerende eigenschappen en een groot uitstrijkvermogen. De Uni Hechtprimer kan binnen en buiten aangebracht worden. Op vloeren alleen binnen of op overdekte vloeren buiten.

Toepassing : Uni Hechtprimer is geschikt voor alle zuigende en niet-zuigende ondergronden binnen en buiten en kan vrijwel direct aangebracht worden. Altijd eerst testen op hechting.

Eigenschappen

Basis : Hoogwaardige PU gemodificeerde acrylaatdispersies
Kleur : Alle kleuren beschikbaar
Glansgraad : Mat
Viscositeit : 30 - 34 sec (DIN Cup 8 mm/ 20°C)
Dichtheid : 1.10 - 1.25 kg/l, afhankelijk van de kleur
VOC : < 20 g/l (onverdund)
Vaste stofgehalte : 43 % (op volume)
Theoretisch rendement : Ca. 15 m² per liter. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond.

Verwerkingsgegevens



Goed roeren voor gebruik.

Product eventueel verdunnen met water, max. 20%.

Eerste laag Uni Hechtprimer op vloeren 30% verdunnen met water.

Temperatuur verwerking, opslag en transport : 10 - 30°C.
Luchtvochtigheid maximaal 85%.



PREFIX Uni Hechtprimer

Artikelnr.: 60313M2 - 60313M3



Behandeling ondergrond : De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Bij metalen ondergronden eerst de metaaloxides verwijderen. Reeds geschilderde ondergronden goed reinigen en schuren. Onbehandeld/gevlinderd beton moet vrij zijn van cementhoud, vet en stof. Gebruik Etching cleaner om onbehandeld beton en/of gevlinderd beton type B55 te reinigen.

Gereedschap :  Kwast, roller en/of HVLP spuitpistool.

Aanbevolen spuitinstelling : Uni Hechtprimer 15 - 20 % verdunnen.
1.2 - 1.3 mm spuitopening.
Spuitdruk van 3 bar.

Reiniging gereedschap : Met kwastreiniger WB en/of water.

Laagdikte : 30 - 40 µm droog.

Droging bij 20°C :   Stofdroog ca. 30 minuten
Overschilderbaar ca. 2 uur

Veiligheid : De gebruiker van dit product dient zich te houden aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu. Vraag voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad op.

Houdbaarheid : In ongeopende verpakking ca. 1 jaar, mits de verpakking koel, droog en vorstvrij is opgeslagen.

Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

De technische gegevens uit deze publicatie steunen op onze huidige kennis en leveren u vrijblijvend een beeld van de toepassingsmogelijkheden. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad is uitgesloten. Wij behouden ons het recht om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch informatieblad zijn geldigheid.