




DURAL 1K Vloercoating

Artikelnr.: 92413M8

- Algemene omschrijving** : 1K Vloercoating is een sneldrogende, watergedragen, dekkende, waterdichte, matte vloercoating met een uitstekende hechting en een groot uitstrijkvermogen. De 1K Vloercoating kan aangebracht worden op vloeren binnen en overdekte vloeren buiten.
- Toepassing** : 1K Vloercoating is geschikt voor vloeren in de industriële en commerciële sector die middelzwaar belast worden. Altijd eerst testen op hechting.
- Eigenschappen**
- Basis : Hoogwaardige PU gemodificeerde acrylaatdispersies
 - Kleur : Lichtgrijs (RAL 7035), betongrijs (RAL 7040), antracietgrijs (RAL 7016)
 - Glansgraad : Mat
 - Viscositeit : 30 - 34 sec (DIN Cup 8 mm/ 20°C)
 - Dichtheid : 1.22 - 1.28 kg/l, afhankelijk van de kleur
 - VOC : < 30 g/l (onverdund)
 - Vaste stofgehalte : 43 % (op volume)
 - Theoretisch rendement : Ca. 15 m² per liter. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond.
- Verwerkingsgegevens** :  Goed roeren voor gebruik.
- Product eventueel verdunnen met water, max. 20%.
- Temperatuur verwerking, opslag en transport** : 10 - 30°C.
Luchtvochtigheid maximaal 85%.



DURAL 1K Vloercoating

Artikelnr.: 92413M8

Behandeling ondergrond : De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Bij metalen ondergronden eerst de metaaloxides verwijderen. Reeds geschilderde ondergronden goed reinigen en schuren. Onbehandeld/gevlinderd beton moet vrij zijn van cementhuid, vet en stof. Gebruik Etching cleaner om onbehandeld beton en/of gevlinderd beton type B55 te reinigen. Op zuigende en niet-zuigende ondergronden eerst de **Uni Hechtprimer** aanbrengen (30% verdund met water).

Gereedschap




: Kwast, roller en/of airless spuitpistool.

Aanbevolen spuitinstelling : Vloercoating 15 - 20 % verdunnen.
1.2 - 1.3 mm spuitopening.
Spuitdruk van 3 bar.

Reiniging gereedschap : Met kwastreiniger WB en/of water.

Laagdikte : 30 - 40 µm droog.

Droging bij 20°C



Stofdroog ca. 1 uur
Overschilderbaar ca. 4 - 6 uur

Veiligheid

: De gebruiker van dit product dient zich te houden aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu. Vraag voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad op.

Houdbaarheid

: In ongeopende verpakking ca. 1 jaar, mits de verpakking koel, droog en vorstvrij is opgeslagen.

Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

De technische gegevens uit deze publicatie steunen op onze huidige kennis en leveren u vrijblijvend een beeld van de toepassingsmogelijkheden. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad is uitgesloten. Wij behouden ons het recht om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch informatieblad zijn geldigheid.