



TREND Binnenmuurverf

Artikelnr.: 20013M2 - 20013M3

Algemene omschrijving : Watergedragen, schrob- en slijtvaste muurverf voor binnen op voorbehandelde ondergronden.
TREND Binnenmuurverf is gemakkelijk te verwerken, heeft een hoge dekkraft en is schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 1.

Toepassing : Schilderen van muren en plafonds welke zijn voorzien van een geschikte voorbehandeling.
Geschikt voor het schilderen van alle soorten metselwerk, beton, pleisterwerk, gipsplaten en hecht goed over bestaande verflagen.

Eigenschappen

Basis : Vinylacetaat dispersie
Kleur : Vele kleuren beschikbaar
Glansgraad : Mat
Vergelingsweerstand : Niet vergelend
Viscositeit : 13 - 14 poise
Dichtheid : 1.40 - 1.52 kg/l, afhankelijk van de kleur
VOC : < 25 g/l
Vaste stofgehalte : 58 - 60 gew.%
Theoretisch rendement : Ca. 6 - 8 m² per liter. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond.

Verwerkingsgegevens :  Goed roeren voor gebruik.

Product eventueel verdunnen met water, max. 5%.

Verwerkingstemperatuur : 10 - 30°C.
Luchtvochtigheid maximaal 85%.



TREND Binnenmuurverf

Artikelnr.: 20013M2 - 20013M3

Behandeling ondergrond : De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Reeds geschilderde ondergronden goed reinigen met ammonia en schuren.
Zuigende ondergronden impregneren met **PREFIX Muurfixeer**.
In vochtige ruimten **TREND Binnenmuurverf HA** gebruiken.

Gereedschap




: Kwast, roller en/of Airless verfspuit.

Aanbevolen spuitinstelling : max. 10 % verdunnen met water
0.017 - 0.019 inch spuitopening
160 - 180 bar spuitdruk

Reiniging gereedschap : Met kwastreiniger WB, Guncleaner WB en/of water.

Droging bij 20°C



Stofdroog ca. 1 uur
Overschilderbaar ca. 5 uur

Veiligheid

: De gebruiker van dit product dient zich te houden aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu.
Vraag voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad op.

Houdbaarheid

: In ongeopende verpakking 1 jaar, mits de verpakking koel, droog en vorstvrij is opgeslagen.

Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

De technische gegevens uit deze publicatie steunen op onze huidige kennis en leveren u vrijblijvend een beeld van de toepassingsmogelijkheden. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad is uitgesloten. Wij behouden ons het recht om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch informatieblad zijn geldigheid.